

NUMER MATERIAŁU 2.4856 · KLASA 2.4

NC 22 FeDNB

Numer materiału 2.4856

ujmowany także jako NiCr22Mo9Nb

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 24 oznaczeń normowych z 4 regionów.

GĘSTOŚĆ 8.4 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 24 w 4 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 15 w zestawieniu
---	--	---

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 4.4 % ● Ni — 58 % ● Cr — 21.5 % ● Mo — 9 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 7.1%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

Właściwości mechaniczne

1 wartości w 1 stanach

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	8.4	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

24 oznaczeń · 4 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone		17	Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka		5
N06625	Własna nazwa gatunku	uns	5599		ams
N06626	Własna nazwa gatunku	uns	5666		ams
N26010	Własna nazwa gatunku	uns	5837		ams
N26625		uns	5869		ams
5581		aisi-sae	5879		ams
B 366		astm	Europa		
B 443		astm	1		
B 443 Gr 1		astm	NiCr22Mo9Nb	Własna nazwa gatunku	din-en
B 446		astm	Francja		
B 564		astm	1		
B444		astm	NC 22 FeDNB		afnor
B704		astm			
B705		astm			
B751		astm			
B775		astm			
B829		astm			
F3056		astm			

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o NC 22 FeDNB

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU

2.4856

WYDANO

13 wrz 2026