

NUMER MATERIAŁU EN-JM1160

6004

Numer materiału EN-JM1160

ujmowany także jako EN-GJMB-550-4

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 11 oznaczeń normowych z 9 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 11 w 9 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
-----------------------	-------------------------------------	---

Skład chemiczny	Udział masowy w %
Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.	

Przewidywane temperatury przemiany
Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne	3 wartości w 1 stanach		
STAN · WYMIAR	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3-4	—
GOST 1215-79	—	—	192-241

Właściwości fizyczne	1 wartości	
WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

11 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Europa	2	Francja	1
EN-GJMB-550-4	Własna nazwa gatunku din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Własna nazwa gatunku din-en		
Rosja / WNP	2	Japonia	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost	Włochy	1
Stany Zjednoczone	1	P55-04	uni
6004	aisi-sae	Czechy	1
Wielka Brytania	1	422555	csn
P55-04	bs	Polska	1
		Zcp55004	pn

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 6004

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE
Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW
Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU
EN-JM1160

WYDANO
11 wrz 2026