

NUMER MATERIAŁU EN-JL1030

# No.30

## Numer materiału EN-JL1030

ujmowany także jako EN-GJL-200

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 37 oznaczeń normowych z 22 regionów.

|                       |                                      |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br>7.85 g/cm³ | INNE OZNACZENIA<br>37 w 22 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br>2 w zestawieniu |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|

### Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

### Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

### Właściwości fizyczne

2 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm³     |
| nu         | 0.26    |           |

### Oznaczenia w poszczególnych normach

37 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

|                                          |          |                 |    |
|------------------------------------------|----------|-----------------|----|
| Stany Zjednoczone                        | 5        | Wielka Brytania | 3  |
| F12101 <span>Własna nazwa gatunku</span> | uns      | 200             | bs |
| A48-30B                                  | aisi-sae | 220             | bs |
| Class30B                                 | aisi-sae | Grade 220       | bs |
| No 30 B                                  | aisi-sae |                 |    |
| No.30                                    | aisi-sae |                 |    |

|                                 |        |                           |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Francja                         | 3      | Międzynarodowy            | 1      |
| FGL200                          | afnor  | 200                       | iso    |
| Ft 20 D                         | afnor  |                           |        |
| Ft20                            | afnor  | Chiny                     | 1      |
|                                 |        | HT200                     | gb     |
| Szwecja                         | 3      | Włochy                    | 1      |
| 0120                            | ss     | G20                       | uni    |
| 0120-00                         | ss     |                           |        |
| O120                            | ss     | Czechy                    | 1      |
|                                 |        | 422420                    | csn    |
| Europa                          | 2      | Ameryka Łacińska          | 1      |
| EN-GJL-200 Własna nazwa gatunku | din-en | FG200                     | copant |
| GG-20 Własna nazwa gatunku      | din-en |                           |        |
|                                 |        | Węgry                     | 1      |
| Japonia                         | 2      | OV20                      | msz    |
| FC20                            | jis    |                           |        |
| FC200                           | jis    | Rumunia                   | 1      |
|                                 |        | FC200                     | stas   |
| Rosja / WNP                     | 2      |                           |        |
| SCH20                           | gost   | Australia / Nowa Zelandia | 1      |
| C420                            | gost   | T220                      | as-nzs |
|                                 |        |                           |        |
| Polska                          | 2      | Bułgaria                  | 1      |
| Z120                            | pn     | Vch20                     | bds    |
| ZI200                           | pn     |                           |        |
|                                 |        | Belgia                    | 1      |
| Austria                         | 2      | FGG20                     | nbn    |
| GG20                            | onorm  |                           |        |
| GG200                           | onorm  | Holandia                  | 1      |
|                                 |        | GG20                      | nen    |
| Hiszpania                       | 1      |                           |        |
| FG20                            | une    | Tajwan                    | 1      |
|                                 |        | FC200                     | cns    |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o No.30

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)