

NUMER MATERIAŁU 2.4632 · KLASA 2.4

# HR402

## Numer materiału 2.4632

ujmowany także jako NiCr20Co18Ti


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 14 oznaczeń normowych z 6 regionów.

|                              |                                            |                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>8.18</b> g/cm³ | INNE OZNACZENIA<br><b>14</b> w 6 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>15</b> w zestawieniu |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 8.18    | g/cm³     |

Oznaczenia w poszczególnych normach

14 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

|                 |     |                                              |        |
|-----------------|-----|----------------------------------------------|--------|
| Wielka Brytania | 7   | Chiny                                        | 2      |
| HR2             | bs  | GH4090                                       | gb     |
| HR202           | bs  | GH90                                         | gb     |
| HR402           | bs  |                                              |        |
| HR501           | bs  | Europa                                       | 1      |
| HR502           | bs  | NiCr20Co18Ti Własna nazwa gatunku            | din-en |
| HR503           | bs  |                                              |        |
| NA19            | bs  | Stany Zjednoczone                            | 1      |
|                 |     | N07090 Własna nazwa gatunku                  | uns    |
| Międzynarodowy  | 2   |                                              |        |
| NiCr20Co18Ti3   | iso | Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka | 1      |
| NW7090          | iso | 5829                                         | ams    |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o HR402

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.