

NUMER MATERIAŁU 1.1153 · KLASA 1.1

C40D2

Numer materiału 1.1153

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 10 oznaczeń normowych z 6 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 10 w 6 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 12 w zestawieniu
--	--	---


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 781 °C	PRZEWIDYWANA AE1 721 °C	PRZEWIDYWANA ACM 575 °C	PRZEWIDYWANA BS 582 °C
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

10 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone	2	Rosja / WNP	2
G10400 Własna nazwa gatunku	uns	40	gost
1040 Własna nazwa gatunku	aisi-sae	ст.40	gost
Wielka Brytania	2	Europa	1
060A40	bs	C40D2 Własna nazwa gatunku	din-en
080A40	bs		
Francja	2	Japonia	1
XC 42	afnor	S 40C	jis
XC38H1	afnor		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o C40D2

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE Przejdź do strony materiału	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW Przeszukaj wszystkie gatunki	NUMER MATERIAŁU 1.1153	WYDANO 28 sie 2026
--	---	---------------------------	-----------------------