

NUMER MATERIAŁU EN-JS1102

# EN-GJS-700-2U

## Numer materiału EN-JS1102

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 37 oznaczeń normowych z 22 regionów.

|                                          |                                             |                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>37</b> w 22 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>1</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

### Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

### Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

| STAN · WYMIAR         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 7293-85 | 700                     | 420                     | 2       | —       |
| GOST 7293-85          | —                       | —                       | —       | 228–302 |

### Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA         |
|------------|---------|-------------------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Oznaczenia w poszczególnych normach

37 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

|                                    |          |                           |        |
|------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Rosja / WNP                        | 10       | Francja                   | 1      |
| PK70                               | gost     | FGS 700-2                 | afnor  |
| R12MF5-MP                          | gost     | Międzynarodowy            | 1      |
| VCH70                              | gost     | 700-2                     | iso    |
| BЧ70                               | gost     | Japonia                   | 1      |
| ДИ70-МП                            | gost     | FCD700                    | jis    |
| ПК70-6.0                           | gost     | Włochy                    | 1      |
| ПК70-6.4                           | gost     | GS 700-2                  | uni    |
| ПК70-6.8                           | gost     | Szwecja                   | 1      |
| ПК70-7.4                           | gost     | 07 37-01                  | ss     |
| P12MΦ5-МП                          | gost     | Czechy                    | 1      |
| Europa                             | 2        | 422307                    | csn    |
| EN-GJS-700-2U Własna nazwa gatunku | din-en   | Ameryka Łacińska          | 1      |
| GGG-70 Własna nazwa gatunku        | din-en   | FMNP70002                 | copant |
| Wielka Brytania                    | 2        | Węgry                     | 1      |
| 700/2                              | bs       | GoV70                     | msz    |
| SNG 700                            | bs       | Australia / Nowa Zelandia | 1      |
| Hiszpania                          | 2        | 700-2                     | as-nzs |
| FGE70-2                            | une      | Rumunia                   | 1      |
| FGS 70-2                           | une      | FGN70-3                   | stas   |
| Chiny                              | 2        | Bułgaria                  | 1      |
| QT700-18                           | gb       | 700-2                     | bds    |
| QT700-2                            | gb       | Belgia                    | 1      |
| Polska                             | 2        | FNG70-2                   | nbn    |
| Zs70002                            | pn       | Holandia                  | 1      |
| ZS7002                             | pn       | GN70                      | nen    |
| Austria                            | 2        | Finlandia                 | 1      |
| GGG700                             | onorm    | GRP700                    | sfs    |
| SG70                               | onorm    |                           |        |
| Stany Zjednoczone                  | 1        |                           |        |
| 100-70-03                          | aisi-sae |                           |        |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

**Zapytanie o EN-GJS-700-2U**

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

**Wyślij zapytanie****KARTA MATERIAŁOWA  
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

**WYSZUKIWARKA GATUNKÓW**

Przeszukaj wszystkie gatunki

**NUMER MATERIAŁU**

EN-JS1102

**WYDANO**

8 wrz 2026