

NUMER MATERIAŁU EN-JS1060

Grade 600/3

Numer materiału EN-JS1060

ujmowany także jako EN-GJS-600-3

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 32 oznaczeń normowych z 21 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 32 w 21 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
-----------------------	--------------------------------------	---

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

32 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Europa	3	Hiszpania	1
EN-GJS-600-3	Własna nazwa gatunku din-en	FGE60-2	une
GGG-60	Własna nazwa gatunku din-en		
Grade 600/3	Własna nazwa gatunku din-en	Międzynarodowy	1
		600-3	iso
Wielka Brytania	3	Chiny	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	Szwecja	1
		07 32-03	ss
Stany Zjednoczone	2	Czechy	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae		
Francja	2	Ameryka Łacińska	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
Japonia	2	Węgry	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
Rosja / WNP	2	Australia / Nowa Zelandia	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost		
Włochy	2	Bułgaria	1
GS600-2	uni	600-2	bds
GS600-3	uni	Belgia	1
		FNG60-2	nbn
Polska	2	Holandia	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
Austria	2	Finlandia	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o Grade 600/3

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU

EN-JS1060

WYDANO

8 wrz 2026