

NUMER MATERIAŁU EN-JM1130

GTS-35-10

Numer materiału EN-JM1130

ujmowany także jako EN-GJMB-350-10

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 13 oznaczeń normowych z 11 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 13 w 11 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
--	---	--

Skład chemiczny	Udział masowy w %
Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.	

Przewidywane temperatury przemiany
Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne	3 wartości w 1 stanach		
STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Właściwości fizyczne	1 wartości
STAN · WYMIAR	E GPa
20	166

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

13 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Europa	2	Japonia	1
EN-GJMB-350-10	Własna nazwa gatunku din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Własna nazwa gatunku din-en	Włochy	1
Rosja / WNP	2	B35-10	uni
KCH35-10	gost	Szwecja	1
K435-10	gost	0815-00	ss
Stany Zjednoczone	1	Czechy	1
32510	aisi-sae	422533	csn
Wielka Brytania	1	Polska	1
B35-12	bs	Zcc35010	pn
Francja	1	Austria	1
MM35-10	afnor	GTS-350	onorm

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o GTS-35-10

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	EN-JM1130	8 wrz 2026