

NUMER MATERIAŁU EN-JM1140

GTS-45-06

Numer materiału EN-JM1140

ujmowany także jako EN-GJMB-450-6

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 13 oznaczeń normowych z 11 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 13 w 11 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Skład chemiczny	Udział masowy w %
Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.	

Przewidywane temperatury przemiany
Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne	3 wartości w 1 stanach		
STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	—
GOST 1215-79	—	—	150–207

Właściwości fizyczne	1 wartości	
WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

13 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Europa	2	Japonia	1
EN-GJMB-450-6	Własna nazwa gatunku din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	Własna nazwa gatunku din-en		
Rosja / WNP	2	Włochy	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost		
Stany Zjednoczone	1	Szwecja	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
Wielka Brytania	1	Czechy	1
P45-06	bs	422545	csn
Francja	1	Polska	1
MN450-6	afnor	Zcp45006	pn
		Austria	1
		GTS-450	onorm

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o GTS-45-06

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)