

NUMER MATERIAŁU 1.0570 · KLASA 1.0

S325G

Numer materiału 1.0570


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 101 oznaczeń normowych z 20 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 101 w 20 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 6 w zestawieniu
--	--	--


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Cr, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

101 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Wielka Brytania		15	Rosja / WNP		7
1449-50/35HR	bs		17G1S		gost
1449-50/35HS	bs		17GS		gost
4360 50 B	bs		17Г1C		gost
4360-50C	bs		17ГC		gost
4360-50D	bs		35		gost
50C	bs		S345		gost
50D	bs		C345		gost
CEW5	bs				
D1FF	bs		Polska		7
ERW5	bs		15GA		pn
Fe510	bs		16G2		pn
Fe510D1FF	bs		18G2		pn
S355J0	bs		18G2A		pn
S355J2G3	bs		18G2AA		pn
SAW5	bs		18G2ACu		pn
			G355		pn
Japonia		14	Chiny		6
SM490	jis		16Mn		gb
SM490A	jis		16MnDR		gb
SM490B	jis		16Mng		gb
SM490C	jis		16MnL		gb
SM490YA	jis		16MnR		gb
SM490YB	jis		HP345		gb
SM50A	jis				
SM520B	jis		Szwecja		6
SM520C	jis		2132		ss
SM53C	jis		2133		ss
SS490C	jis		2134		ss
STK490	jis		2135-01		ss
STKM16C	jis		2172		ss
STKR490	jis		2174		ss
Włochy		11	Francja		5
Fe510	uni		E36-3		afnor
Fe510B	uni		E36-4		afnor
Fe510C	uni		S355J0		afnor
Fe510CFN	uni		S355J2G3		afnor
Fe510D	uni		S355K2G3		afnor
Fe52BFN	uni				
Fe52CFN	uni		Hiszpania		5
FeE420	uni		A510C		une
S355J0	uni		AE355D		une
S355J2G3	uni		Fe510D1FF		une
S355JR	uni		S355J2G3		une
			S355J2G4		une

Europa	4	Rumunia	2
1.0570	din-en	OL52.3	stas
S325G Własna nazwa gatunku	din-en	OL52.4	stas
St 52-3 G Własna nazwa gatunku	din-en	Bułgaria	2
St52-3	din-en	17GS	bds
Czechy	4	S355J2G3	bds
11438	csn	Austria	2
11483	csn	St510D	onorm
11503	csn	St52F	onorm
11523	csn	Słowacja	1
Węgry	4	11 503	stn
45D	msz	Serbia	1
B50.36	msz	Č.0563	srps
Fe355C/FF	msz	Belgia	1
S355J2G3	msz	FE510D1FF	nbn
Stany Zjednoczone	3	Korea Południowa	1
K12037 Własna nazwa gatunku	uns	STKM16C	ks
1024	aisi-sae		
Gr.50type1-4	aisi-sae		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o S325G

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)