

NUMER MATERIAŁU 1.4312 · KLASA 1.4

ZG1Cr18Ni9Ti

Numer materiału 1.4312

ujmowany także jako GX10CrNi18-8


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 43 oznaczeń normowych z 15 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	43 w 15 regionach	8 w zestawieniu

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Właściwości mechaniczne						5 wartości w 1 stanach
QUENCHING 1050 - 1100°C	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²	
to 100	441	177	25	35	981	

Właściwości fizyczne				1 wartości
WŁAŚCIWOŚĆ		WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	
Gęstość		7.85	g/cm³	

Obróbka cieplna				2 procesów
KROK		TEMPERATURA	OŚRODEK	
Hartowanie		950–1050 °C	Woda	
Hartowanie		1050–1100 °C	—	

Oznaczenia w poszczególnych normach				43 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne
Rosja / WNP		12	Japonia	3
10Ch18N9L	gost		SCS12	jis
10Kh18N9BL	gost		SCS13	jis
10KH18N9L	gost		SCS13A	jis
10X18H9Л	gost			
12KH18N9TL	gost		Chiny	3
12X18H9TЛ	gost		ZG12Cr18Ni9Ti	gb
PK10Kh18N9T	gost		ZG1Cr18Ni9	gb
ПК10Х18Н9Т-6.4	gost		ZG1Cr18Ni9Ti	gb
ПК10Х18Н9Т-6.8	gost			
ПК10Х18Н9Т-7.2	gost		Francja	2
ПК10Х18Н9Т-7.6	gost		Z10CN18-9M	afnor
X18H9БЛ	gost		Z6CN18-10M	afnor
Stany Zjednoczone		5	Czechy	2
J92701	Własna nazwa gatunku	uns	422 931	csn
CF-16F	aisi-sae		422933	csn
J92630	aisi-sae			
J92701	aisi-sae		Polska	2
J92710	aisi-sae		LH18N9	pn
			LH18N9T	pn
Wielka Brytania		3	Węgry	2
302C25	bs			
ANC 3 grade A	bs		AoX12CrNi18-9	msz
ANC3A	bs		AoX12CrNiTi18-9	msz

Rumunia	2	Europa	1
T15NiCr180	stas	GX10CrNi18-8	Własna nazwa gatunku din-en
T15TiNiCr180	stas		
Bułgaria	2	Włochy	1
Ch18N10SL	bds	GX6CrNi20-10	uni
Ch18N10TSL	bds	Szwecja	1
Korea Południowa	2	2333	ss
SSC12	ks		
SSC13A	ks		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o ZG1Cr18Ni9Ti

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	1.4312	9 wrz 2026