

NUMER MATERIAŁU 1.3401 · KLASA 1.3

# ZGMn13-1

## Numer materiału 1.3401

ujmowany także jako X120Mn12


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 57 oznaczeń normowych z 19 regionów.

|                                          |                                             |                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>57</b> w 19 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>10</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|


### Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

### Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

| STAN · WYMIAR          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Casting, GOST 21357-87 | 800                     | 400                     | 25      | 35     |

Właściwości fizyczne

4 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA         |
|------------|---------|-------------------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Właściwości technologiczne

| WŁAŚCIWOŚĆ                     | WARTOŚĆ         | JEDNOSTKA |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Spawalność                     | is not used.    |           |
| Skłonność do tworzenia płatków | not predisposed |           |
| Kruchość odpuszczania          | not predisposed |           |

Oznaczenia w poszczególnych normach

57 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

|                   |          |   |             |  |       |
|-------------------|----------|---|-------------|--|-------|
| Stany Zjednoczone |          | 9 | Japonia     |  | 5     |
| A128              | aisi-sae |   | SCMnH       |  | jis   |
| A128(A)           | aisi-sae |   | SCMnH1      |  | jis   |
| J91109            | aisi-sae |   | SCMnH11     |  | jis   |
| J91119            | aisi-sae |   | SCMnH2      |  | jis   |
| J91129            | aisi-sae |   | SCMnH3      |  | jis   |
| J91139            | aisi-sae |   |             |  |       |
| J91149            | aisi-sae |   | Rosja / WNP |  | 5     |
| A128              | astm     |   | 110G13L     |  | gost  |
| A128(A)           | astm     |   | 110Г13Л     |  | gost  |
|                   |          |   | 120G13      |  | gost  |
| Hiszpania         |          | 7 | EI256       |  | gost  |
| 120               | une      |   | G13         |  | gost  |
| AM-X-120Mn12      | une      |   |             |  |       |
| F.240             | une      |   | Francja     |  | 4     |
| F.8251            | une      |   | GD 233      |  | afnor |
| F.82551-AM-X      | une      |   | Z120M12     |  | afnor |
| Mn12              | une      |   | Z120M12M    |  | afnor |
| X120Mn12          | une      |   | Z120Mn12    |  | afnor |
| Wielka Brytania   |          | 6 | Chiny       |  | 4     |
| BW10              | bs       |   | ZGMn13-1    |  | gb    |
| Ma2               | bs       |   | ZGMn13-1-4  |  | gb    |
| Ma3               | bs       |   | ZGMn13-2    |  | gb    |
| Ma5               | bs       |   | ZGMn13-3    |  | gb    |
| MaZ               | bs       |   |             |  |       |
| Z120M12           | bs       |   |             |  |       |

|           |                                |                  |       |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------|
| Europa    | 2                              | Szwecja          | 1     |
| 1.3401    | din-en                         | 2183             | ss    |
| X120Mn12  | Własna nazwa gatunku<br>din-en | Słowacja         | 1     |
| Włochy    | 2                              | 17 618           | stn   |
| GX120Mn12 | uni                            | Serbia           | 1     |
| XG120Mn12 | uni                            | Č.3160           | srps  |
| Czechy    | 2                              | Węgry            | 1     |
| 17618     | csn                            | X120Mn13         | msz   |
| 422920    | csn                            | Austria          | 1     |
| Polska    | 2                              | BOHLERK700       | onorm |
| C120G13   | pn                             | Finlandia        | 1     |
| L120G13   | pn                             | G-X120Mn13       | sfs   |
| Rumunia   | 2                              | Korea Południowa | 1     |
| T105Mn120 | stas                           | SCMnH1           | ks    |
| T130Mn135 | stas                           |                  |       |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o ZGMn13-1

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

|                                             |                                                       |                           |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| KARTA MATERIAŁOWA<br>ONLINE                 | WYSZUKIWARKA GATUNKÓW<br>Przeszukaj wszystkie gatunki | NUMER MATERIAŁU<br>1.3401 | WYDANO<br>8 wrz 2026 |
| <a href="#">Przejdź do strony materiału</a> |                                                       |                           |                      |