

NUMER MATERIAŁU EN-JS1102

PK70-6.4

Numer materiału EN-JS1102

ujmowany także jako EN-GJS-700-2U

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 37 oznaczeń normowych z 22 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 37 w 22 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
--	---	--

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

37 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Rosja / WNP	10	Francja	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost		
VCH70	gost	Międzynarodowy	1
BЧ70	gost	700-2	iso
ДИ70-МП	gost		
ПК70-6.0	gost	Japonia	1
ПК70-6.4	gost	FCD700	jis
ПК70-6.8	gost		
ПК70-7.4	gost	Włochy	1
P12MФ5-МП	gost	GS 700-2	uni
Europa	2	Szwecja	1
EN-GJS-700-2U Własna nazwa gatunku	din-en	07 37-01	ss
GGG-70 Własna nazwa gatunku	din-en		
		Czechy	1
Wielka Brytania	2	422307	csn
700/2	bs		
SNG 700	bs	Ameryka Łacińska	1
		FMNP70002	copant
Hiszpania	2		
FGE70-2	une	Węgry	1
FGS 70-2	une	GoV70	msz
Chiny	2	Australia / Nowa Zelandia	1
QT700-18	gb	700-2	as-nzs
QT700-2	gb		
		Rumunia	1
Polska	2	FGN70-3	stas
Zs70002	pn		
ZS7002	pn	Bułgaria	1
		700-2	bds
Austria	2		
GGG700	onorm	Belgia	1
SG70	onorm	FNG70-2	nbn
Stany Zjednoczone	1	Holandia	1
100-70-03	aisi-sae	GN70	nen
		Finlandia	1
		GRP700	sfs

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o PK70-6.4

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU

EN-JS1102

WYDANO

6 wrz 2026