

NUMER MATERIAŁU EN-JS1102

PK70-6.8

Numer materiału EN-JS1102

ujmowany także jako EN-GJS-700-2U

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 37 oznaczeń normowych z 22 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 37 w 22 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
-----------------------	--------------------------------------	---

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

37 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Rosja / WNP	10	Francja	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost	Międzynarodowy	1
VCH70	gost	700-2	iso
BЧ70	gost	Japonia	1
ДИ70-МП	gost	FCD700	jis
ПК70-6.0	gost	Włochy	1
ПК70-6.4	gost	GS 700-2	uni
ПК70-6.8	gost	Szwecja	1
ПК70-7.4	gost	07 37-01	ss
P12MФ5-МП	gost	Czechy	1
Europa	2	422307	csn
EN-GJS-700-2U Własna nazwa gatunku	din-en	Ameryka Łacińska	1
GGG-70 Własna nazwa gatunku	din-en	FMNP70002	copant
Wielka Brytania	2	Węgry	1
700/2	bs	GoV70	msz
SNG 700	bs	Australia / Nowa Zelandia	1
Hiszpania	2	700-2	as-nzs
FGE70-2	une	Rumunia	1
FGS 70-2	une	FGN70-3	stas
Chiny	2	Bułgaria	1
QT700-18	gb	700-2	bds
QT700-2	gb	Belgia	1
Polska	2	FNG70-2	nbn
Zs70002	pn	Holandia	1
ZS7002	pn	GN70	nen
Austria	2	Finlandia	1
GGG700	onorm	GRP700	sfs
SG70	onorm		
Stany Zjednoczone	1		
100-70-03	aisi-sae		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o PK70-6.8

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU

EN-JS1102

WYDANO

24 sie 2026