

# ЖФ0.5К1

ujmowany także jako PA-ZhFK

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 2 oznaczeń normowych z 1 regionów.

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| INNE OZNACZENIA<br>2 w 1 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br>2 w zestawieniu |
|------------------------------------|-----------------------------------------|

## Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 98.5 % ● S — 1 % ● P — 0.5 %

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

## Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Właściwości mechaniczne

2 wartości w 1 stanach

| STAN · WYMIAR   | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| , GOST 26802-86 | 150                     | 70                       |

Oznaczenia w poszczególnych normach

2 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Rosja / WNP                               | 2    |
| PA-ZhFK <span>Własna nazwa gatunku</span> | gost |
| ЖФ0.5K1                                   | gost |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o ЖФ0.5K1

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)