

NUMER MATERIAŁU 1.0416 · KLASA 1.0

200-400

Numer materiału 1.0416

ujmowany także jako C18D


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 34 oznaczeń normowych z 17 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	34 w 17 regionach	18 w zestawieniu

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 819 °C	PRZEWIDYWANA AE1 722 °C	PRZEWIDYWANA ACM 423 °C	PRZEWIDYWANA BS 592 °C
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

Właściwości mechaniczne

5 wartości w 1 stanach

NORMALIZING 910 - 930°C, DRAWING 670 - 690°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
to 100	392	196	24	35	491

Właściwości fizyczne

8 wartości

STAN · WYMIAR	RHO g/cm ³	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.82	–	–	–
100	–	11.9	78	470
200	–	12.5	67	479
400	–	13.6	48	517
500	–	14.2	41	–
600	–	–	–	571

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³
Punkt przemiany Ac1	735	°C
Punkt przemiany Ac3	863	°C
Punkt przemiany Ar3	840	°C
Punkt przemiany Ar1	685	°C

Właściwości technologiczne

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Spawalność	without limitations.	
Skłonność do tworzenia płatków	not predisposed	
Kruchość odpuszczania	not predisposed	

Oznaczenia w poszczególnych normach

34 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone4		Włochy2	
G10170	Własna nazwa gatunkuuns	FeG400	uni
1017	Własna nazwa gatunkuaisi-sae	FeG42	uni
Gr.N1	aisi-sae	Czechy2	
J01700	aisi-sae	422 630csn	
Wielka Brytania3		422 633csn	
AM1	bs	Polska2	
AW1	bs	L400pn	
CLA9	bs	LII400pn	
Japonia3		Węgry2	
S17C	jis	Ao400msz	
SC360	jis	Ao400FKmsz	
SC37	jis	Rumunia2	
Europa2		OT400-1stas	
C18D	Własna nazwa gatunkudin-en	OT400-3stas	
GS38	din-en	Bułgaria2	
Francja2		15LIbds	
20-40M	afnor	15LI Ibds	
E20-40M	afnor	Rosja / WNP1	
Międzynarodowy2		15Lgost	
20-40	iso	Szwecja1	
200-400	iso	1035ss	
Chiny2		Austria1	
15	gb	GS38onorm	
ZG200-400	gb	Tajwan1	
		SC(37)Ccn	

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 200-400

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie