

NUMER MATERIAŁU EN-JL1060

FC35

Numer materiału EN-JL1060

ujmowany także jako EN-GJL-350

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 35 oznaczeń normowych z 21 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 35 w 21 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 2 w zestawieniu
-----------------------	--------------------------------------	---

Skład chemiczny	Udział masowy w %
Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.	

Przewidywane temperatury przemiany
Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne

2 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

Właściwości fizyczne					2 wartości
STAN · WYMIAR	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Oznaczenia w poszczególnych normach

35 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone	3	Austria	2
F13501 Własna nazwa gatunku	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
Wielka Brytania	3	Hiszpania	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs		
Grade 350	bs	Międzynarodowy	1
		350	iso
Francja	3	Chiny	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor		
Ft35	afnor	Czechy	1
		422435	csn
Szwecja	3	Ameryka Łacińska	1
0135	ss	FG350	copant
0135-00	ss		
O135	ss	Węgry	1
Europa	2	OV35	msz
EN-GJL-350 Własna nazwa gatunku	din-en		
GG-35 Własna nazwa gatunku	din-en	Rumunia	1
		FC350	stas
Japonia	2	Australia / Nowa Zelandia	1
FC35	jis	T350	as-nzs
FC350	jis		
Rosja / WNP	2	Bułgaria	1
SCH35	gost	Vch35	bds
C435	gost		
Włochy	2	Belgia	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni		
Polska	2	Holandia	1
Z135	pn	GG35	nen
ZI350	pn		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o FC35

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

[Przejdź do strony materiału](#)

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

[Przeszukaj wszystkie gatunki](#)

NUMER MATERIAŁU

EN-JL1060

WYDANO

11 wrz 2026