

NUMER MATERIAŁU 1.0322 · KLASA 1.0

1.0322

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 60 oznaczeń normowych z 18 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 60 w 18 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 10 w zestawieniu
--	---	---


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Cr, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Obróbka cieplna

1 procesów

KROK	TEMPERATURA	OŚRODEK
Normalizowanie	Nie podano temperatury	—

Oznaczenia w poszczególnych normach

60 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

Australia / Nowa Zelandia8		Wielka Brytania6	
1008	as-nzs	040A10	bs
CA1	as-nzs	1449-1HR	bs
CA2	as-nzs	1HR	bs
CA3	as-nzs	2HR	bs
CA4	as-nzs	DC01	bs
HA1	as-nzs	DD13	bs
HA3	as-nzs		
HA4N	as-nzs	Japonia4	
Francja7		SPCC	jis
3C	afnor	SPHE	jis
DC01	afnor	SWRCH10R	jis
DD13	afnor	SWRCH8R	jis
FB8	afnor		
Fd4	afnor	Czechy4	
FR8	afnor	11304	csn
XC6	afnor	11320	csn
		11321	csn
		11325	csn
Austria7		Hiszpania3	
St02F	onorm	AP13	une
St02FK32	onorm	DC01	une
St02FK40	onorm	DD13	une
St02FK50	onorm		
St02FK60	onorm	Bułgaria3	
St02FK70	onorm	08	bds
St24F	onorm	DD11	bds
		DD13	bds
Stany Zjednoczone6		Chiny2	
1008	aisi-sae	08F	gb
1010	aisi-sae	ML08	gb
A619	aisi-sae		
A622	aisi-sae	Rosja / WNP2	
G10080	aisi-sae	08kp	gost
G10120	aisi-sae	08kn	gost
		Włochy2	
		DC01	uni
		FeP13	uni

Europa	1	Węgry	1
DX 56 D	Własna nazwa gatunku din-en	ASZ2	msz
Szwecja	1	Rumunia	1
1147	ss	A1n	stas
Polska	1	Finlandia	1
08X	pn	RACOLD01F	sfs

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 1.0322

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE Przejdź do strony materiału	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW Przeszukaj wszystkie gatunki	NUMER MATERIAŁU 1.0322	WYDANO 6 wrz 2026
--	--	----------------------------------	-----------------------------