

NUMER MATERIAŁU 1.0426 · KLASA 1.0

1.0426


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 56 oznaczeń normowych z 17 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 56 w 17 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 12 w zestawieniu
--	---	---


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 810 °C	PRZEWIDYWANA AE1 714 °C	PRZEWIDYWANA ACM 436 °C	PRZEWIDYWANA BS 555 °C
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Właściwości mechaniczne

2 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	REH N/mm ²
≤ 35	280
35 – 160	255

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

56 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone		10	Francja		4	
K01701	Własna nazwa gatunku	uns	A42AP		afnor	
K02100	Własna nazwa gatunku	uns	A42CP		afnor	
K02402	Własna nazwa gatunku	uns	A42F		afnor	
Gr.60		aisi-sae	P265GH		afnor	
K01701		aisi-sae	Włochy			4
K02401		aisi-sae				
K02402		aisi-sae	Fe4102KG		uni	
K02505		aisi-sae	Fe4102KW		uni	
K02801		aisi-sae	Fe410KW		uni	
X42		aisi-sae	P265GH		uni	
Japonia		8	Szwecja		3	
SG295		jis	1430		ss	
SGV410		jis	1431		ss	
SGV450		jis	1432		ss	
SGV480		jis	Czechy			3
SM53B		jis				
SM53C		jis	11 418		csn	
SPV235		jis	11416		csn	
SPV315		jis	11431		csn	
Wielka Brytania		6	Korea Południowa		3	
1501Gr.164-360		bs	SM53C	Własna nazwa gatunku	ks	
151-400		bs	SPPV315		ks	
161-430		bs	SPPV355		ks	
164-360		bs	Hiszpania			2
400-22		bs				
P265GH		bs	A42RCI		une	
			A42RCII		une	
			Rosja / WNP			2
			20K		gost	
			20K		gost	

Polska	2	Bułgaria	2	
St3M	pn	16K	bds	
St41K	pn	P265GH	bds	
Węgry	2	Europa	1	
KL2C	msz	P280GH	Własna nazwa gatunku	din-en
P265GH	msz	Austria	1	
Rumunia	2	St41KW	onorm	
K410	stas	Belgia	1	
OL44.3	stas	D42-2	nbn	

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 1.0426

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	1.0426	29 sie 2026