

NUMER MATERIAŁU 1.2711 · KLASA 1.2

1.2711


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 24 oznaczeń normowych z 17 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 24 w 17 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 10 w zestawieniu
------------------------------	---	---


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 718 °C	PRZEWIDYWANA AE1 712 °C	PRZEWIDYWANA ACM 699 °C	PRZEWIDYWANA BS 506 °C
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

24 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone2		Europa1	
L 6	aisi-sae	54NiCrMoV6	Własna nazwa gatunku
T61206	aisi-sae		din-en
Francja2		Wielka Brytania1	
55NCDV7	afnor	BH224/5	bs
55NiCrMoV7	afnor	Hiszpania1	
Japonia2		F.520S	une
SKT3	jis	Chiny1	
SKT4	jis	5CrNiMo	gb
Rosja / WNP2		Szwecja1	
5KHNM	gost	2550	ss
5XHM	gost	Czechy1	
Włochy2		19 662	csn
44NiCrMoV7KU	uni	Węgry1	
55NiCrMoV7KU	uni	NK	msz
Polska2		Bułgaria1	
WNL	pn	5ChNM	bds
WNL1	pn	Austria1	
Rumunia2		W502	onorm
55MoCrNi16	stas	Korea Południowa1	
55VMoCrNi16	stas	STF4	ks

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 1.2711

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie