

NUMER MATERIAŁU 1.4878 · KLASA 1.4

1.4878


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 63 oznaczeń normowych z 14 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.9 g/cm³	INNE OZNACZENIA 63 w 14 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 8 w zestawieniu
-----------------------------	---	--


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Właściwości mechaniczne

5 wartości w 2 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	740	35

STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 4986-79	740	18–35
SOLUTION ANNEALED		HB
Solution annealed		215

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.9	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

63 oznaczeń · 4 udokumentowano jako identyczne

Rosja / WNP	14	Japonia	9
06Ch18N10T	gost	SUS 321HFB	jis
06X18H10T	gost	SUS 321HTB	jis
08Ch18N10T	gost	SUS 321HTP	jis
08X18H10T	gost	SUS 321TKA	jis
10Ch18N10T	gost	SUS 321TP	jis
10X18H10T	gost	SUS F 321	jis
12Ch18N10T	gost	SUS Y 321	jis
12KH18N10E	gost	SUS321	jis
12KH18N10T	gost	SUS321H	jis
12X18H10T	gost		
12X18H10T	gost	Stany Zjednoczone	7
18X18H9T	gost	S32100	uns
X18H10E	gost	S32109 Własna nazwa gatunku	uns
ЭП47	gost	321	aisi-sae
		321H Własna nazwa gatunku	aisi-sae
		321H	aisi-sae
Wielka Brytania	9	S31254	aisi-sae
321 S 31	bs	S32109	aisi-sae
321 S 51	bs		
321S12	bs	Francja	5
321S20	bs	T6CNT18.12(B)	afnor
321S32	bs	Z1CNDU20-18-06AZ	afnor
321S32 58B	bs	Z6CNT18-10	afnor
58B	bs	Z6CNT18.12	afnor
58C	bs	Z6CNT18.12B	afnor
EN58C	bs		
		Europa	4
		1.4878	din-en
		X10CrNiTi189	din-en
		X12CrNiTi18-9 Własna nazwa gatunku	din-en
		X8CrNiTi18-10 Własna nazwa gatunku	din-en

Polska	4	Szwecja	2
0H18N10T	pn	2337	ss
1H18N10T	pn	2378	ss
1H18N12T	pn		
1H18N9T	pn	Czechy	2
Hiszpania	2	17 246	csn
F.3523	une	17248	csn
F.3523-X 6CrNiTi 18 11	une	Międzynarodowy	1
Włochy	2	X7CrNiTi18-10	iso
X6CrNiTi18 11	uni	Chiny	1
X8CrNiTi18-11	uni	1Cr18Ni9Ti	gb
		Słowacja	1
		17 248	stn

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 1.4878
Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE Przejdź do strony materiału	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW Przeszukaj wszystkie gatunki	NUMER MATERIAŁU 1.4878	WYDANO 7 wrz 2026
--	--	----------------------------------	-----------------------------