

NUMER MATERIAŁU 1.6528 · KLASA 1.6

# 1.6528

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 6 oznaczeń normowych z 3 regionów.

GĘSTOŚĆ

**7.85** g/cm<sup>3</sup>

INNE OZNACZENIA

**6** w 3 regionach

WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI

**9** w zestawieniu

## Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 97 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● Ni — 0.6 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 1%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

## Przewidywane temperatury przemiany

Skład tego gatunku wykracza poza zwalidowany zakres opublikowanego modelu (okno składu niskostopowego), dlatego nie przewidujemy tu żadnej temperatury przemiany.

Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm³     |

Oznaczenia w poszczególnych normach

6 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne

|                   |                      |          |                  |                      |        |
|-------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|--------|
| Stany Zjednoczone |                      | 4        | Europa           |                      | 1      |
| G86600            | Własna nazwa gatunku | uns      | GS-60 NiCrMo 2   | Własna nazwa gatunku | din-en |
| H86600            | Własna nazwa gatunku | uns      | Ameryka Łacińska |                      |        |
| 8660              | Własna nazwa gatunku | aisi-sae | 1                |                      |        |
| 8660H             | Własna nazwa gatunku | aisi-sae | 8660             | copant               |        |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o 1.6528

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

|                             |                              |                 |            |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| KARTA MATERIAŁOWA<br>ONLINE | WYSZUKIWARKA GATUNKÓW        | NUMER MATERIAŁU | WYDANO     |
| Przejdź do strony materiału | Przeszukaj wszystkie gatunki | 1.6528          | 9 wrz 2026 |