

NUMER MATERIAŁU 1.7043 · KLASA 1.7

# 1.7043

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 7 oznaczeń normowych z 4 regionów.

|                                          |                                           |                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>7</b> w 4 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>7</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 97.5 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.4 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 0.3%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

## Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

## Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA         |
|------------|---------|-------------------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Oznaczenia w poszczególnych normach

7 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

|                    |      |               |                                |
|--------------------|------|---------------|--------------------------------|
| <b>Polska</b>      | 3    | <b>Europa</b> | 1                              |
| 38HA               | pn   | 38Cr4         | Własna nazwa gatunku<br>din-en |
| 40H                | pn   |               |                                |
| 40HA               | pn   | <b>Czechy</b> | 1                              |
|                    |      | 14140         | csn                            |
| <b>Rosja / WNP</b> | 2    |               |                                |
| 38ChA              | gost |               |                                |
| 38KhA              | gost |               |                                |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o 1.7043

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

|                                     |                              |                        |               |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>KARTA MATERIAŁOWA<br/>ONLINE</b> | <b>WYSZUKIWARKA GATUNKÓW</b> | <b>NUMER MATERIAŁU</b> | <b>WYDANO</b> |
| Przejdź do strony materiału         | Przeszukaj wszystkie gatunki | 1.7043                 | 10 wrz 2026   |