

NUMER MATERIAŁU EN-JS1030

EN-JS1030

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 31 oznaczeń normowych z 18 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 31 w 18 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1 w zestawieniu
--	---	--

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne

4 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

31 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Francja	5	Szwecja	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australia / Nowa Zelandia	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europa	2		
EN-GJS-400-15 Własna nazwa gatunku	din-en	Stany Zjednoczone	1
GGG-40 Własna nazwa gatunku	din-en	60-40-18	aisi-sae
Wielka Brytania	2	Hiszpania	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Czechy	1
Międzynarodowy	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polska	1
		Zs40015	pn
Japonia	2		
FCD40	jis	Bułgaria	1
FCD400	jis	380-17	bds
Chiny	2	Austria	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Belgia	1
Rosja / WNP	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finlandia	1
		GRP400	sfs
Włochy	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o EN-JS1030

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	EN-JS1030	4 wrz 2026