

NUMER MATERIAŁU 1.2210 · KLASA 1.2

# stal srebrna

## Numer materiału 1.2210

ujmowany także jako 115CrV3


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 18 oznaczeń normowych z 13 regionów.

|                                          |                                             |                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>18</b> w 13 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>8</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

### Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm³     |

Oznaczenia w poszczególnych normach

18 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

|                                           |          |                |      |
|-------------------------------------------|----------|----------------|------|
| Stany Zjednoczone                         | 3        | Hiszpania      | 1    |
| T61202 <span>Własna nazwa gatunku</span>  | uns      | F.5221         | une  |
| L2 <span>Własna nazwa gatunku</span>      | aisi-sae | Japonia        | 1    |
| L2 przybliż                               | aisi-sae | SKS7 przybliż. | jis  |
| Polska                                    | 3        | Chiny          | 1    |
| NC4                                       | pn       | CrV            | gb   |
| NW1                                       | pn       | Włochy         | 1    |
| stal srebrna                              | pn       | 115CrV3KU      | uni  |
| Rosja / WNP                               | 2        | Czechy         | 1    |
| 11ChF                                     | gost     | 19421          | csn  |
| 11XΦ                                      | gost     | Słowacja       | 1    |
| Europa                                    | 1        | 19 421         | stn  |
| 115CrV3 <span>Własna nazwa gatunku</span> | din-en   | Serbia         | 1    |
| Wielka Brytania                           | 1        | Č.4141         | srps |
| 1407                                      | bs       |                |      |
| Francja                                   | 1        |                |      |
| 115CrV3                                   | afnor    |                |      |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o stal srebrna

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.