

NUMER MATERIAŁU EN-JM1130

# Zcc35010

## Numer materiału EN-JM1130

ujmowany także jako EN-GJMB-350-10

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 13 oznaczeń normowych z 11 regionów.

|                                          |                                             |                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>13</b> w 11 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>1</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Skład chemiczny

Udział masowy w %

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego. |
|-------------------------------------------------------------------------|

### Przewidywane temperatury przemiany

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości mechaniczne

3 wartości w 1 stanach

| STAN · WYMIAR         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 333                     | 10      | —       |
| GOST 1215-79          | —                       | —       | 100–163 |

### Właściwości fizyczne

1 wartości

| STAN · WYMIAR | E<br>GPa |
|---------------|----------|
| 20            | 166      |

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA         |
|------------|---------|-------------------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Oznaczenia w poszczególnych normach

13 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

|                   |                                |          |       |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|
| Europa            | 2                              | Japonia  | 1     |
| EN-GJMB-350-10    | Własna nazwa gatunku<br>din-en | FCMB35   | jis   |
| GTS-35-10         | Własna nazwa gatunku<br>din-en | Włochy   | 1     |
| Rosja / WNP       | 2                              | B35-10   | uni   |
| KCH35-10          | gost                           | Szwecja  | 1     |
| K435-10           | gost                           | 0815-00  | ss    |
| Stany Zjednoczone | 1                              | Czechy   | 1     |
| 32510             | aisi-sae                       | 422533   | csn   |
| Wielka Brytania   | 1                              | Polska   | 1     |
| B35-12            | bs                             | Zcc35010 | pn    |
| Francja           | 1                              | Austria  | 1     |
| MM35-10           | afnor                          | GTS-350  | onorm |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o Zcc35010

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

|                             |                              |                 |             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| KARTA MATERIAŁOWA<br>ONLINE | WYSZUKIWARKA GATUNKÓW        | NUMER MATERIAŁU | WYDANO      |
| Przejdź do strony materiału | Przeszukaj wszystkie gatunki | EN-JM1130       | 11 wrz 2026 |