

NUMER MATERIAŁU 1.7262 · KLASA 1.7

Č.4720

Numer materiału 1.7262

ujmowany także jako 15CrMo5


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 63 oznaczeń normowych z 19 regionów.

|                                          |                                             |                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>63</b> w 19 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>8</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

## Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 7.85    | g/cm³     |

Obróbka cieplna

3 procesów

| KROK                                                  | TEMPERATURA            | OŚRODEK |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| source joins the operations with + / procedural order |                        |         |
| Normalizowanie                                        | 900–960 °C             | —       |
| Odpuszczanie                                          | 680–730 °C             | —       |
| Hartowanie                                            | 900 °C                 | —       |
| Odpuszczanie                                          | 680–750 °C             | —       |
| Normalizowanie                                        | 900–960 °C             | —       |
| Odpuszczanie                                          | 680–730 °C             | —       |
| source joins the operations with + / procedural order |                        |         |
| Normalizowanie                                        | Nie podano temperatury | —       |
| Odpuszczanie                                          | Nie podano temperatury | —       |
| source joins the operations with + / procedural order |                        |         |
| Normalizowanie                                        | Nie podano temperatury | —       |
| Odpuszczanie                                          | Nie podano temperatury | —       |

Oznaczenia w poszczególnych normach

63 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

| Stany Zjednoczone | 8        | Japonia | 8   |
|-------------------|----------|---------|-----|
| A387Gr.12Cl.2     | aisi-sae | SCM415  | jis |
| K11562            | aisi-sae | SCM415H | jis |
| K11564            | aisi-sae | SFVAF12 | jis |
| K11572            | aisi-sae | STBA20  | jis |
| K11597            | aisi-sae | STBA22  | jis |
| K11757            | aisi-sae | STFA22  | jis |
| K11789            | aisi-sae | STPA20  | jis |
| K12062            | aisi-sae | STPA22  | jis |

|                  |       |                      |        |
|------------------|-------|----------------------|--------|
| Włochy7          |       | Korea Południowa3    |        |
| 13CrMo4-5        | uni   | SFVAF12              | ks     |
| 14CrMo3          | uni   | STHA20               | ks     |
| 16CrMo3          | uni   | STHA22               | ks     |
| 18CrMo45KG       | uni   |                      |        |
| 18CrMo45KW       | uni   | Europa               | 2      |
| A18CrMo4-5KW     | uni   | 1.7262               | din-en |
| B18CrMo4-5KG     | uni   | 15CrMo5              | din-en |
|                  |       | Własna nazwa gatunku |        |
| Wielka Brytania6 |       | Rosja / WNP2         |        |
| 13CrMo4-5        | bs    | 15KhM                | gost   |
| 1501-620         | bs    | 15XM                 | gost   |
| 1501-621         | bs    |                      |        |
| 620-440          | bs    | Polska               | 2      |
| 620-470          | bs    | 15HM                 | pn     |
| 620-540          | bs    | 18HGM                | pn     |
| Francja6         |       | Węgry2               |        |
| 12CD4            | afnor | 13CrMo4-5            | msz    |
| 13CrMo4-5        | afnor | KL9                  | msz    |
| 14CrMo4-5        | afnor |                      |        |
| 15CD3.5          | afnor | Szwecja              | 1      |
| 15CD4.05         | afnor | 2216                 | ss     |
| 15CD4.5          | afnor |                      |        |
| Chiny5           |       | Czechy1              |        |
| 12CrMo           | gb    | 15121                | csn    |
| 12CrMoG          | gb    |                      |        |
| 15CrMo           | gb    | Serbia               | 1      |
| 15CrMog          | gb    | Č.4720               | srps   |
| 15CrMoR          | gb    |                      |        |
| Hiszpania3       |       | Rumunia1             |        |
| 12CrMo4          | une   | 14CrMo4              | stas   |
| 14CrMo4-5        | une   |                      |        |
| F.2631           | une   | Austria              | 1      |
| Bułgaria3        |       | 13CrMo4-4KW          | onorm  |
| 13CrMo4-5        | bds   |                      |        |
| 14ChM            | bds   | Belgia               | 1      |
| 15ChM            | bds   | 14CrMo45             | nbn    |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

**Zapytanie o Č.4720**

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

**Wyślij zapytanie****KARTA MATERIAŁOWA  
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

**WYSZUKIWARKA GATUNKÓW**

Przeszukaj wszystkie gatunki

**NUMER MATERIAŁU**

1.7262

**WYDANO**

12 wrz 2026