

NUMER MATERIAŁU 1.3265 · KLASA 1.3

Č.9682

Numer materiału 1.3265

ujmowany także jako HS18-1-2-10


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 9 oznaczeń normowych z 6 regionów.

|                                          |                                           |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | INNE OZNACZENIA<br><b>9</b> w 6 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>11</b> w zestawieniu |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|


## Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

## Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

| Właściwości mechaniczne |     | 1 wartości w 1 stanach |
|-------------------------|-----|------------------------|
| STAN · WYMIAR           | HB  |                        |
| Annealed                | 285 |                        |

| Właściwości fizyczne |         |           | 1 wartości |
|----------------------|---------|-----------|------------|
| WŁAŚCIWOŚĆ           | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |            |
| Gęstość              | 7.85    | g/cm³     |            |

| Oznaczenia w poszczególnych normach |                      |          | 9 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne |  |      |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------|--|------|
| Europa                              |                      | 2        | Wielka Brytania                               |  | 1    |
| HS18-1-2-10                         | Własna nazwa gatunku | din-en   | BT5                                           |  | bs   |
| S18-1-2-10                          | Własna nazwa gatunku | din-en   | Serbia                                        |  | 1    |
| Stany Zjednoczone                   |                      | 2        | Č.9682                                        |  | srps |
| T12005                              | Własna nazwa gatunku | uns      | Korea Południowa                              |  | 1    |
| T5                                  | Własna nazwa gatunku | aisi-sae | SKH4                                          |  | ks   |
| Hiszpania                           |                      | 2        |                                               |  |      |
| 18-0-2-10                           |                      | une      |                                               |  |      |
| F.5540                              |                      | une      |                                               |  |      |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o Č.9682

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)