

NUMER MATERIAŁU 1.7045 · KLASA 1.7

F.1202-42Cr4

Numer materiału 1.7045

ujmowany także jako 42Cr4

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 14 oznaczeń normowych z 10 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 14 w 10 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 7 w zestawieniu
--	---	--

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 97.6 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.7 % ● C — 0.4 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 0.3%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

14 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

Hiszpania	3	Wielka Brytania	1
42Cr4	une	530A40	bs
F.1202	une	Francja	1
F.1202-42Cr4	une	42C4TS	afnor
Europa	2	Japonia	1
1.7045	din-en	SCr440	jis
42Cr4	din-en	Chiny	1
Czechy	2	40Cr	gb
14140	csn	Rosja / WNP	1
14148VN	csn	40Ch	gost
Stany Zjednoczone	1	Szwecja	1
5140	aisi-sae	2245	ss

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o F.1202-42Cr4

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.