

NUMER MATERIAŁU 1.2060 · KLASA 1.2

X210CM2

Numer materiału 1.2060

ujmowany także jako 105Cr5

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 27 oznaczeń normowych z 16 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	27 w 16 regionach	7 w zestawieniu

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

27 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

Hiszpania	4	Austria	2
F.5212	une	BOHLERK100	onorm
X120Cr12	une	K100	onorm
X210CM2	une		
X210Cr12	une	Europa	1
		105Cr5	Własna nazwa gatunku din-en
Stany Zjednoczone	3		
D3	aisi-sae	Japonia	1
T30403	aisi-sae	SKD1	jis
T30404	aisi-sae		
		Chiny	1
Francja	3	Cr12	gb
X200CM2	afnor		
X200Cr12	afnor	Włochy	1
Z200C12	afnor	X205Cr12KU	uni
Wielka Brytania	2	Szwecja	1
2080	bs	2312	ss
BD3	bs		
		Czechy	1
Rosja / WNP	2	19436	csn
KH12	gost		
X12	gost	Polska	1
		NC11	pn
Bułgaria	2		
Ch12	bds	Rumunia	1
X210Cr12	bds	205Cr115	stas
		Korea Południowa	1
		STD1	ks

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o X210CM2

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.