

NUMER MATERIAŁU 2.4683 · KLASA 2.4

# R30188

## Numer materiału 2.4683

ujmowany także jako CoCr22NiW


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 12 oznaczeń normowych z 5 regionów.

|                              |                                            |                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GĘSTOŚĆ<br><b>8.98</b> g/cm³ | INNE OZNACZENIA<br><b>12</b> w 5 regionach | WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI<br><b>12</b> w zestawieniu |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
|------------|---------|-----------|
| Gęstość    | 8.98    | g/cm³     |

Oznaczenia w poszczególnych normach

12 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

|                                              |      |                   |                                |
|----------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------|
| Rosja / WNP                                  | 4    | Chiny             | 3                              |
| ChN33KJVu                                    | gost | GB/T14922-2005    | gb                             |
| EK102                                        | gost | GH188             | gb                             |
| GOST5632-2014                                | gost | HG5188            | gb                             |
| VZh145                                       | gost |                   |                                |
|                                              |      | Europa            | 1                              |
| Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka | 3    | CoCr22NiW         | Własna nazwa gatunku<br>din-en |
| 5608                                         | ams  |                   |                                |
| 5772                                         | ams  | Stany Zjednoczone | 1                              |
| 5801                                         | ams  | R30188            | Własna nazwa gatunku<br>uns    |

**Uwaga dotycząca zastosowania.** Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

### Zapytanie o R30188

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

|                             |                                                       |                           |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| KARTA MATERIAŁOWA<br>ONLINE | WYSZUKIWARKA GATUNKÓW<br>Przeszukaj wszystkie gatunki | NUMER MATERIAŁU<br>2.4683 | WYDANO<br>11 wrz 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

Przejdź do strony materiału