

NÚMERO DE MATERIAL 1.2312 · CLASSE 1.2

40CMD8S

Nº do material 1.2312

também consta como 40CrMnMoS8-6


Composição química, valores mecânicos e físicos e 6 designações normativas de 6 regiões.

DENSIDADE 7.83 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 6 em 6 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 8 registrados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.83	g/cm³

Designações nas diversas normas

6 designações · 1 documentadas como idênticas

Europa	1	China	1
40CrMnMoS8-6	Nome próprio da qualidade din-en	3Cr2Mo+S	gb
Estados Unidos	1	Tchéquia	1
P20+S	aisi-sae	19520+S	csn
França	1	Sérvia	1
40CMD8S	afnor	Č.4742	srps

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 40CMD8S

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.2312	6 de set. de 2026