

NÚMERO DE MATERIAL 2.4856 · CLASSE 2.4

5581

Nº do material 2.4856

também consta como NiCr22Mo9Nb


Composição química, valores mecânicos e físicos e 24 designações normativas de 4 regiões.

DENSIDADE 8.4 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 24 em 4 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 15 registrados
------------------------	---------------------------------------	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni.

Propriedades mecânicas

1 valores em 1 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	8.4	g/cm³

Designações nas diversas normas

24 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos	17	Estados Unidos / Aeroespacial	5
N06625	Nome próprio da qualidade uns	5599	ams
N06626	Nome próprio da qualidade uns	5666	ams
N26010	Nome próprio da qualidade uns	5837	ams
N26625	uns	5869	ams
5581	aisi-sae	5879	ams
B 366	astm		
B 443	astm	Europa	1
B 443 Gr 1	astm	NiCr22Mo9Nb	Nome próprio da qualidade din-en
B 446	astm		
B 564	astm	França	1
B444	astm	NC 22 FeDNB	afnor
B704	astm		
B705	astm		
B751	astm		
B775	astm		
B829	astm		
F3056	astm		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 5581
Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	BUSCA DE QUALIDADES Buscar todas as qualidades	Nº DO MATERIAL 2.4856	EMITIDA 11 de set. de 2026
---	--	---------------------------------	--------------------------------------