

NÚMERO DE MATERIAL 1.7223 · CLASSE 1.7

6135

Nº do material 1.7223

também consta como 41CrMo4


Composição química, valores mecânicos e físicos e 30 designações normativas de 13 regiões.

DENSIDADE 7.72 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 30 em 13 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 15 registrados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni.

Propriedades mecânicas

16 valores em 3 estados

QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
100 - 300	615	395	15	40	540
300 - 500	615	395	13	35	490
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	880	735	10	50	880
ESTADO · DIMENSÃO					HB
(annealing) , GOST 4543-71					241

Propriedades físicas

8 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.81	215	–	37	–
100	–	212	12.1	37	466
200	–	205	12.6	37	508
300	–	199	13	36	529
400	–	182	13.3	33	563
500	–	173	13.8	31	592
600	–	166	14.2	31	621
700	–	144	14.6	30	634
800	–	135	11.8	28	664
PROPRIEDADE			VALOR	UNIDADE	
Densidade			7.72	g/cm ³	
Ponto de transformação Ac1			760	°C	
Ponto de transformação Ac3			800	°C	
Ponto de transformação Ar3			725	°C	
Ponto de transformação Ar1			680	°C	

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Soldabilidade	hard weldability.	
Sensibilidade a flocos	predisposed	

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Fragilidade de revenido	predisposed	

Designações nas diversas normas

30 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos7		Europa2	
G41420	Nome próprio da qualidadeuns	1.7223	din-en
K14047	Nome próprio da qualidadeuns	41CrMo4	Nome próprio da qualidadedin-en
4140	aisi-sae	Tchéquia2	
4140 4142	aisi-sae	15142csn	
4142	Nome próprio da qualidadesaii-sae	15240csn	
6135	aisi-sae	França1	
G41400	aisi-sae	42CD4TSafnor	
Reino Unido5		Japão1	
19A	bs	SCM 440jis	
3111-5/1	bs	China1	
42CrMO4	bs	40CrMoAgb	
708M40	bs	Itália1	
EN19A	bs	41CrMo4uni	
Espanha4		Suécia1	
40CrMo4	une	2244ss	
42CrMo4	une	Bulgária1	
F.1252	une	40ChFAbds	
F.8332	une	Bélgica1	
Rússia / CEI3		41CrMo4nbn	
40ChFA	gost		
40KHFA	gost		
40XΦA	gost		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 6135

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.7223	10 de set. de 2026