

NÚMERO DE MATERIAL 1.0335 · CLASSE 1.0

A622DQ

Nº do material 1.0335

também consta como DD 13

Composição química, valores mecânicos e físicos e 20 designações normativas de 12 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 20 em 12 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 5 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 99.5 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● Traços e impurezas · 0%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

15 valores em 4 estados

ESTADO · DIMENSÃO	REH N/mm²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
1-2	170-330	—	—

ESTADO · DIMENSÃO	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So		
1 – 1.5	–	27	–		
1.5 – 2	–	28	–		
2 – 11	170–310	–	–		
2 – 3	–	29	–		
3 – 11	–	–	33		

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	A %			
Plate/Sheet	270	31–41			

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	A %			
Plate/Sheet Hot-rolled	270	31–41			

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Blank for pipe	638	373	16	40	390

Propriedades físicas			1 valores
PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE	
Densidade	7.85	g/cm ³	

Designações nas diversas normas			20 designações · 5 documentadas como idênticas
Estados Unidos	4	Reino Unido	1
G10060 Nome próprio da qualidade	uns	HR1	bs
1006 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	França	1
A622DQ	aisi-sae	3C	afnor
DS	aisi-sae	Espanha	1
Europa	3	AP13	une
DD 13 Nome próprio da qualidade	din-en	Internacional	1
DS	din-en	HR4	iso
StW 24 Nome próprio da qualidade	din-en	Rússia / CEI	1
Tchéquia	3	08kp	gost
11304	csn	Itália	1
11305	csn	FeP13	uni
11330	csn		
Japão	2		
SPHE	jis		
SPHE-AK	jis		

Austrália / Nova Zelândia		1	Coreia do Sul		1
1006	as-nzs		SPHE	Nome próprio da qualidade	ks

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre A622DQ

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.0335	7 de set. de 2026