

NÚMERO DE MATERIAL 2.4856 · CLASSE 2.4

5837

Nº do material 2.4856

também consta como NiCr22Mo9Nb


Composição química, valores mecânicos e físicos e 24 designações normativas de 4 regiões.

|                        |                                       |                                           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| DENSIDADE<br>8.4 g/cm³ | OUTRAS DESIGNAÇÕES<br>24 em 4 regiões | VALORES DE PROPRIEDADES<br>15 registrados |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni.

Propriedades mecânicas

1 valores em 1 estados

| SOFT ANNEALED | HB  |
|---------------|-----|
| Soft annealed | 240 |

Propriedades físicas

1 valores

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------|---------|
| Densidade   | 8.4   | g/cm³   |

Designações nas diversas normas

24 designações · 4 documentadas como idênticas

|                |                           |          |                               |  |                           |
|----------------|---------------------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Estados Unidos |                           | 17       | Estados Unidos / Aeroespacial |  | 5                         |
| N06625         | Nome próprio da qualidade | uns      | 5599                          |  | ams                       |
| N06626         | Nome próprio da qualidade | uns      | 5666                          |  | ams                       |
| N26010         | Nome próprio da qualidade | uns      | 5837                          |  | ams                       |
| N26625         |                           | uns      | 5869                          |  | ams                       |
| 5581           |                           | aisi-sae | 5879                          |  | ams                       |
| B 366          |                           | astm     |                               |  |                           |
| B 443          |                           | astm     | Europa                        |  |                           |
| B 443 Gr 1     |                           | astm     |                               |  |                           |
| B 446          |                           | astm     |                               |  |                           |
| B 564          |                           | astm     | França                        |  |                           |
| B444           |                           | astm     |                               |  |                           |
| B704           |                           | astm     |                               |  |                           |
| B705           |                           | astm     |                               |  |                           |
| B751           |                           | astm     |                               |  |                           |
| B775           |                           | astm     |                               |  |                           |
| B829           |                           | astm     |                               |  |                           |
| F3056          |                           | astm     |                               |  |                           |
|                |                           |          | NiCr22Mo9Nb                   |  | Nome próprio da qualidade |
|                |                           |          |                               |  |                           |
|                |                           |          | NC 22 FeDNB                   |  | afnor                     |

**Nota sobre o uso.** Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

### Consulta sobre 5837

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

|                                                         |                                                          |                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FICHA TÉCNICA ONLINE</b><br>Ver a página do material | <b>BUSCA DE QUALIDADES</b><br>Buscar todas as qualidades | <b>Nº DO MATERIAL</b><br>2.4856 | <b>EMITIDA</b><br>11 de set. de 2026 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|