

NÚMERO DE MATERIAL 1.6657 · CLASSE 1.6

832M13

Nº do material 1.6657

também consta como 14NiCrMo13-4

Composição química, valores mecânicos e físicos e 40 designações normativas de 14 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm ³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 40 em 14 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 16 registrados
--	---	--

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 94.5 % ● Ni — 3.3 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.4 % ● Traços e impurezas · 0.8%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade está fora da faixa validada do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), portanto nenhuma temperatura de transformação é prevista aqui.

Propriedades mecânicas

11 valores em 7 estados

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY					HB
Treated to improve shearability					255
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					241
TREATED TO HARDNESS RANGE					HB
Treated to hardness range					187–241
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE					HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range					166–217
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Ø 15	1130	835	12	50	980
ESTADO · DIMENSÃO					HB
(annealing) , GOST 4543-71					269
ESTADO · DIMENSÃO					RM N/mm²
200					1200

Propriedades físicas

8 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)
20	7.95	200	–	–
100	7.93	165	11.7	36
200	7.9	141	12.2	36
300	7.86	–	12.7	35
400	7.83	139	13.1	35
500	7.8	–	13.5	34
600	7.76	–	13.9	33
700	–	–	–	32
800	–	–	–	30

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³
Ponto de transformação Ac1	700	°C
Ponto de transformação Ac3	810	°C
Ponto de transformação Ar3	400	°C
Ponto de transformação Ar1	350	°C

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Soldabilidade	hard weldability.	
Sensibilidade a flocos	predisposed	
Fragilidade de revenido	not predisposed	

Tratamento térmico

1 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
Recozimento de amolecimento	Temperatura não indicada	—

Designações nas diversas normas

40 designações · 7 documentadas como idênticas

Estados Unidos		10	Rússia / CEI	5
G93106		uns	14ChN3M	gost
H93100	Nome próprio da qualidade	uns	14HN3M	gost
H93106	Nome próprio da qualidade	uns	14KhN3M	gost
9310		aisi-sae	18KH2N4MA	gost
9310H	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	18X2H4MA	gost
9310RH	Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
E9310		aisi-sae	Espanha	4
E9310H	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	131	une
EX1	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	14NiCrMo131	une
A322		astm	F.1569	une
			F.1569-14NiCrMo	une
Reino Unido		6		
36C		bs	Estados Unidos / Aeroespacial	3
832H13		bs	6260	ams
832M13		bs	6265	ams
835M15		bs	6267	ams
EN36C		bs		
S157		bs	Europa	2
			1.6657	din-en
			14NiCrMo13-4	Nome próprio da qualidade
				din-en

França		2	Polônia		1
16NCD13	afnor		18H2N4WA	pn	
16NiCrMo13	afnor		Hungria		1
Itália		2	~BNCMo 2	msz	
15NiCrMo13	uni		Bulgária		1
16NiCrMo12	uni		18Ch2N4MA	bds	
Japão		1	Áustria		1
SNCM815	jis		BOHLERM130	onorm	
Tchéquia		1			
16720	csn				

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 832M13

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.6657	4 de set. de 2026