

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1092

EN-GJS-600-3U

Nº do material EN-JS1092

Composição química, valores mecânicos e físicos e 31 designações normativas de 21 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 31 em 21 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 1 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

31 designações · 2 documentadas como idênticas

Reino Unido	3	Estados Unidos	2
600/3	bs	80-55-06	aisi-sae
600/7	bs	80-60-03	aisi-sae
SNG 600	bs		
Europa	2	França	2
EN-GJS-600-3U Nome próprio da qualidade	din-en	FGS 600-3	afnor
GGG-60 Nome próprio da qualidade	din-en	FGS600-2	afnor

Japão	2
FCD60	jis
FCD600	jis
Rússia / CEI	2
VCH60	gost
B460	gost
Itália	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
Polônia	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
Áustria	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
Espanha	1
FGE60-2	une
Internacional	1
600-3	iso
China	1
QT600-3	gb

Suécia	1
07 32-03	ss
Tchéquia	1
422306	csn
América Latina	1
FMNP65003	copant
Hungria	1
GoV60	msz
Austrália / Nova Zelândia	1
600-3	as-nzs
Bulgária	1
600-2	bds
Bélgica	1
FNG60-2	nbn
Países Baixos	1
GN60	nen
Finlândia	1
GRP600	sfs

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre EN-GJS-600-3U

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

EN-JS1092

EMITIDA

7 de set. de 2026