

NÚMERO DE MATERIAL 1.7706 · CLASSE 1.7

# G17CrMoV5-10

Nº do material 1.7706


Composição química, valores mecânicos e físicos e 6 designações normativas de 3 regiões.

|                                |                                             |                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DENSIDADE<br><b>7.85</b> g/cm³ | OUTRAS DESIGNAÇÕES<br><b>6</b> em 3 regiões | VALORES DE PROPRIEDADES<br><b>12</b> registrados |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|


## Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| AE3 PREVISTA<br>823 °C | AE1 PREVISTA<br>753 °C | ACM PREVISTA<br>479 °C | BS PREVISTA<br>492 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

Propriedades físicas

1 valores

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------|---------|
| Densidade   | 7.85  | g/cm³   |

Designações nas diversas normas

6 designações · 4 documentadas como idênticas

|                  |                                     |                |                                  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Europa           | 3                                   | Estados Unidos | 2                                |
| G17CrMoV5-10     | Nome próprio da qualidade<br>din-en | J12092         | Nome próprio da qualidade<br>uns |
| GS-17 CrMoV 5 11 | Nome próprio da qualidade<br>din-en | J21610         | Nome próprio da qualidade<br>uns |
| GS-17CrMoV511V   | din-en                              | China          | 1                                |
|                  |                                     | ZG15Cr1Mo1V    | gb                               |

**Nota sobre o uso.** Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

### Consulta sobre G17CrMoV5-10

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

|                          |                            |                |                    |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| FICHA TÉCNICA ONLINE     | BUSCA DE QUALIDADES        | Nº DO MATERIAL | EMITIDA            |
| Ver a página do material | Buscar todas as qualidades | 1.7706         | 12 de set. de 2026 |