

NÚMERO DE MATERIAL 2.4068 · CLASSE 2.4

LC-Ni 99

Nº do material 2.4068


Composição química, valores mecânicos e físicos e 27 designações normativas de 9 regiões.

DENSIDADE	OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
8.89 g/cm³	27 em 9 regiões	10 registrados

Composição química

Fração mássica em %

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	8.89	g/cm³

Designações nas diversas normas

27 designações · 1 documentadas como idênticas

Internacional		10	Reino Unido		2
C-Ni99	iso		NA 11		bs
C-Ni99-HC	iso		NA 12		bs
N5	iso		França		2
NC2100	iso		Ni-01		afnor
NC2100-HC	iso		Ni-02		afnor
Ni99,0	iso		Rússia / CEI		2
Ni99.0/LC	iso		NP2		gost
NW2200	iso		NP4		gost
NW2201	iso		Europa		1
stop odlewany	iso		LC-Ni 99	Nome próprio da qualidade	din-en
Japão		4	Estados Unidos		1
NLCB	jis		N02201		uns
NLCP	jis		Polônia		1
NNCB	jis		L210H21		pn
NNCP	jis				
China		4			
H02200	gb				
H02201	gb				
NS5200	gb				
NS5201	gb				

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre LC-Ni 99

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	2.4068	4 de set. de 2026