

NÚMERO DE MATERIAL 1.4439 · CLASSE 1.4

X2CrNiMoN17-13-5

Nº do material 1.4439


Composição química, valores mecânicos e físicos e 14 designações normativas de 7 regiões.

DENSIDADE 8.02 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 14 em 7 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 10 registrados
--------------------------------	--	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade está fora da faixa validada do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), portanto nenhuma temperatura de transformação é prevista aqui.

Propriedades mecânicas

2 valores em 2 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	250
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	200

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	8.02	g/cm³

Designações nas diversas normas

14 designações · 3 documentadas como idênticas

Estados Unidos	6	Tchéquia	2
S31726 Nome próprio da qualidade	uns	17350	csn
316LMN	aisi-sae	17381VN	csn
317 LN	aisi-sae		
317LMN Nome próprio da qualidade	aisi-sae	França	1
S31726	aisi-sae	Z3 CND 18-14-05 Az	afnor
A 182 Grade F48	astm		
Europa	2	Espanha	1
1.4439	din-en	F.3544	une
X2CrNiMoN17-13-5 Nome próprio da qualidade	din-en	Japão	1
		SUS 317	jis
		Suécia	1
		23 67	ss

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre X2CrNiMoN17-13-5

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.4439	7 de set. de 2026