

NÚMERO DE MATERIAL 1.2083 · CLASSE 1.2

X40Cr14

Nº do material 1.2083


Composição química, valores mecânicos e físicos e 24 designações normativas de 16 regiões.

DENSIDADE	OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
7.85 g/cm ³	24 em 16 regiões	7 registrados


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Mo.

Propriedades mecânicas

1 valores em 1 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	241

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

24 designações · 2 documentadas como idênticas

Estados Unidos	3	Espanha	1
S42000	uns	F.3403	une
S42080	uns		
420	aisi-sae	Internacional	1
		X40Cr14	iso
Polônia	3	Japão	1
4H13	pn	SUS420J2	jis
4H13 jako grupa	pn		
4H14	pn	China	1
		4Cr13	gb
Europa	2	Itália	1
X40Cr14	Nome próprio da qualidade din-en	X40Cr14	uni
X42Cr13	Nome próprio da qualidade din-en		
		Suécia	1
França	2	2304	ss
Z40C13	afnor		
Z44C14	afnor	Eslováquia	1
		17 024	stn
Rússia / CEI	2		
40Ch13	gost	Brasil	1
40X13	gost	420	abnt
Tchéquia	2	Sérvia	1
17024	csn	Č.4175	srps
17029	csn		
Reino Unido	1		
420S37	bs		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre X40Cr14

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.2083	1 de set. de 2026