

022Cr18Nb

Composição química, valores mecânicos e físicos e 1 designações normativas de 1 regiões.

OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
1 em 1 regiões	10 registrados

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 79.6 % ● Cr — 18 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Traços e impurezas · 0.4%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Mo.

Propriedades físicas

3 valores

ESTADO · DIMENSÃO	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K
20	220	—

ESTADO · DIMENSÃO	E GPa	ALPHA 10^-6/K
100	215	10
200	210	10.5
300	205	10.5
400	195	10.5
500	—	11

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Condutividade térmica	25	W/(m·K)
Calor específico	460	J/(kg·K)
Resistividade elétrica	600	nΩ·m

Designações nas diversas normas

1 designações · 1 documentadas como idênticas

China	1
022Cr18Nb Nome próprio da qualidade	gb

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 022Cr18Nb

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

—

EMITIDA

7 de set. de 2026