

NÚMERO DE MATERIAL 1.0347 · CLASSE 1.0

E

Nº do material 1.0347

também consta como DC 03 G 1

Composição química, valores mecânicos e físicos e 25 designações normativas de 12 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 25 em 12 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 5 registrados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

25 designações · 6 documentadas como idênticas

Europa	8	Tchéquia	2
1.0336	din-en	11301	csn
DC 03 G 1 Nome próprio da qualidade	din-en	11304	csn
DC03	din-en		
FeP03	din-en	Espanha	1
RRSt 13 Nome próprio da qualidade	din-en	AP02	une
RRSt 3 Nome próprio da qualidade	din-en		
St 13 Nome próprio da qualidade	din-en	Japão	1
UST14	din-en	SPCD	jis
Estados Unidos	3	China	1
A619	aisi-sae	E Nome próprio da qualidade	gb
A1008 DS Type A+B Nome próprio da qualidade	astm	Rússia / CEI	1
A619	astm	08YU	gost
Reino Unido	3	Itália	1
3CR	bs	FeP02	uni
CR2	bs		
CR3	bs	Suécia	1
França	2	1146	ss
DC03	afnor		
E	afnor	Eslováquia	1
		11 301	stn

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre E

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.0347	5 de set. de 2026