

15Kh18N12S4TYuL

também consta como 15Kh18N12S4L


Composição química, valores mecânicos e físicos e 6 designações normativas de 1 regiões.

OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
6 em 1 regiões	9 registrados


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Mo.

Propriedades mecânicas

20 valores em 5 estados

ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77		690–930	345		30	
Sheet thin, GOST 4986-79		690	–		13–25	
ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	
Sheet thin cold-worked , GOST 5582-75		880	685		10	
Sheet thin cold-worked , GOST 4986-79		830–1080	–		5–10	
QUENCHING 950 - 1050°C,COOLING WATER		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 60		720	375	25	40	780
ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm ²	RE N/mm ²			
to 600		715	382			
ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	
Sheet thin, GOST 5582-75		720	345		30	

Designações nas diversas normas

6 designações · 1 documentadas como idênticas

Rússia / CEI	6
15Kh18N12S4L	gost
15KH18N12S4TYU Nome próprio da qualidade	gost
15Kh18N12S4TYuL	gost
15X18H12C4TIO	gost
ЭИ654	gost
ЭИ654Л	gost

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 15Kh18N12S4TYuL

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	—	22 de set. de 2026