

NÚMERO DE MATERIAL 1.1181 · CLASSE 1.1

Ç 1030

Nº do material 1.1181

também consta como C35E


Composição química, valores mecânicos e físicos e 36 designações normativas de 20 regiões.

DENSIDADE 7.73 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 36 em 20 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 9 registrados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

AE3 PREVISTA 783 °C	AE1 PREVISTA 724 °C	ACM PREVISTA 572 °C	BS PREVISTA 563 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propriedades mecânicas

36 valores em 8 estados

NORMALIZED		RM N/mm ²	A %	
≤ 16		550	18	
16 – 100		520	19	
100 – 250		500	19	
250 – 500		480	–	
500 – 1000		470	–	
COLD DRAWN / HARD		RM N/mm ²	A %	
5 – 10		650–1000	6	
10 – 16		600–950	7	
16 – 40		580–880	8	
40 – 63		550–840	9	
63 – 100		520–800	9	
QUENCHED AND TEMPERED		REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 8		430	630	17
8 – 20		380	600	19
20 – 50		320	550	20
50 – 80		290	500	20
SOFT ANNEALED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			540	
COLD ROLLED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			930	
AS ROLLED AND TURNED			HB	
As rolled and turned			154–207	
SOFT ANNEALED		HB	HV	
Soft annealed		183	170	
COLD ROLLED			HV	
Cold rolled			275	

Propriedades físicas

1 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m
20	7.55	600

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.73	g/cm³

Designações nas diversas normas

36 designações · 14 documentadas como idênticas

Estados Unidos	9	Suécia	2
G10340	Nome próprio da qualidadeuns	1572	ss
G10350	Nome próprio da qualidadeuns	SIS 14 1572	Nome próprio da qualidadesss
G10380	Nome próprio da qualidadeuns		
H10380	Nome próprio da qualidadeuns	Internacional	1
1034	Nome próprio da qualidadeaisi-sae	C35E4	iso
1035	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
1038	Nome próprio da qualidadeaisi-sae	China	1
1038H	Nome próprio da qualidadeaisi-sae	35	gb
C1034	Nome próprio da qualidadeaisi-sae		
		Itália	1
França	3	C35	uni
XC 32	Nome próprio da qualidadefnorf	Tchéquia	1
XC 38H1	Nome próprio da qualidadefnorf		
XC38	afnorf	12040	csn
Europa	2	Brasil	1
		1035	abnt
C35E	Nome próprio da qualidadefnorf		
Ck 35	Nome próprio da qualidadefnorf	América Latina	1
		1038	copant
Reino Unido	2		
O80M36	bs	Eslováquia	1
CFS6	bs		
		12 040	stn
Espanha	2		
		Polônia	1
C35k	une	35	pn
F1130	une		
		Turquia	1
Japão	2		
		Ç 1030	mke
S35C	jis		
S38C	jis	Hungria	1
Rússia / CEI	2	C 35	msz
35	gost	Romênia	1
ct35	gost		
		OLC35X	stas
		Finlândia	1
		C35	sfs

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre Ç 1030
Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.1181	21 de ago. de 2026