

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

EN-JL1020

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 22 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 22 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 2 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

2 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designações nas diversas normas

37 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos6		Reino Unido3	
F11401	Nome próprio da qualidadeuns	150	bs
F11701	Nome próprio da qualidadeuns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae	Suécia3	
No 25 B	aisi-sae	O115	ss
No.25	aisi-sae	O115-00	ss
		O115	ss

Europa	2	China	1
EN-GJL-150 Nome próprio da qualidade	din-en	HT150	gb
GG-15 Nome próprio da qualidade	din-en		
França	2	Itália	1
FGL150	afnor	G15	uni
Ft 15 D	afnor	Tchéquia	1
Japão	2	422415	csn
FC15	jis	América Latina	1
FC150	jis	FG150	copant
Rússia / CEI	2	Hungria	1
SCH15	gost	OV15	msz
C415	gost	Romênia	1
Polônia	2	FC150	stas
Z115	pn	Austrália / Nova Zelândia	1
Z1150	pn	T150	as-nzs
Áustria	2	Bulgária	1
GG15	onorm	Vch15	bds
GG150	onorm	Bélgica	1
Espanha	1	FGG15	nbn
FG15	une	Países Baixos	1
Internacional	1	GG15	nen
150	iso	Taiwan	1
		FC150	cns

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre EN-JL1020

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

EN-JL1020

EMITIDA

1 de set. de 2026