

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1093

EN-JS1093

Composição química, valores mecânicos e físicos e 31 designações normativas de 21 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 31 em 21 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 1 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química

Fração mássica em %

Não dispomos de composição química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

31 designações · 2 documentadas como idênticas

Reino Unido	3	Estados Unidos	2
600/3	bs	80-55-06	aisi-sae
600/7	bs	80-60-03	aisi-sae
SNG 600	bs		
Europa	2	França	2
EN-GJS-600-3C	din-en	FGS 600-3	afnor
GGG-60	din-en	FGS600-2	afnor
		Japão	2
		FCD60	jis
		FCD600	jis

Rússia / CEI	2	Suécia	1
VCH60	gost	07 32-03	ss
B460	gost		
Itália	2	Tchéquia	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
Polônia	2	América Latina	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn		
Áustria	2	Hungria	1
GGG600	onorm	GoV60	msz
SG60	onorm		
Espanha	1	Austrália / Nova Zelândia	1
FGE60-2	une	600-3	as-nzs
Internacional	1	Bulgária	1
600-3	iso	600-2	bds
China	1	Bélgica	1
QT600-3	gb	FNG60-2	nbn
		Países Baixos	1
		GN60	nen
		Finlândia	1
		GRP600	sfs

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre EN-JS1093

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

EN-JS1093

EMITIDA

4 de set. de 2026