

NÚMERO DE MATERIAL 1.4871 · CLASSE 1.4

X53CrMnNiN21-09

Nº do material 1.4871

também consta como X53CrMnNiN21-9

Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 17 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm ³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 17 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 9 registrados
--	---	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 64.8 % ● Cr — 21 % ● Mn — 9 % ● Ni — 3.9 % ● Traços e impurezas · 1.3%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Mo.

Propriedades mecânicas

5 valores em 2 estados

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm²	RE N/mm²	A %	HB
Bars/Rods Precipitation hardening treatment	880	560	8	–
Precipitation hardening treatment	–	–	–	302
SOLUTION ANNEALED				HRC
Solution annealed				30

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

37 designações · 3 documentadas como idênticas

Rússia / CEI	6	Japão	3
55Ch20G9AN4	gost	SUH35	jis
55KH20G9AN4	gost	SUH36	jis
55KH20G9AN4	gost	SUH661	jis
55X20Г9AH4	gost		
5X20H4AГ9	gost	Europa	2
ЭП303	gost	1.4871	din-en
		X53CrMnNiN21-9	Nome próprio da qualidade din-en
Estados Unidos	4	China	2
S63008	uns	5Cr21Mn9Ni4N	gb
EV 8	aisi-sae	5Cr2Mn9Ni4N	gb
EV12	aisi-sae		
S63008	aisi-sae	Coreia do Sul	2
		STR35	ks
França	4	STR36	ks
Z52CMN21.09	afnor		
Z53CMN21-09Az	afnor	Internacional	1
Z53CMNS21-09AZ	afnor	Type9	iso
Z5CMN21.09	afnor		
Reino Unido	3	Itália	1
349 S 52	bs	X53CrMnNiN21-9	uni
349S54	bs		
X53CrMnNiN21-9	bs	Tchéquia	1
		17465	csn
Espanha	3	Polônia	1
F.3217	une	50H21G9N4	pn
F.3217-X 53 CrMnIn 21-09	une		
X53CrMnNiN21-09	une		

Sérvia	1	Romênia	1
Č.4870	srps	53NNiMnCr210	stas
Hungria	1	Bulgária	1
SZ13	msz	X53CrMnNiN21-9	bds

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre X53CrMnNiN21-09
Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	BUSCA DE QUALIDADES Buscar todas as qualidades	Nº DO MATERIAL 1.4871	EMITIDA 10 de set. de 2026
---	--	---------------------------------	--------------------------------------