

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1010

G10

Nº do material EN-JL1010

também consta como EN-GJL-100

Composição química, valores mecânicos e físicos e 26 designações normativas de 17 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 26 em 17 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 1 registrados
-------------------------	--	--

Composição química	Fração mássica em %
Não dispomos de composição química documentada para este número de material.	

Temperaturas de transformação previstas
Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas		2 valores em 1 estados
ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	100	–
GOST 1412-85	–	120–205

Propriedades físicas					1 valores
ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	6.8	90	–	60	–
100	–	–	8	–	460

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

26 designações · 2 documentadas como idênticas

Estados Unidos	4	Espanha	1
A48-20B	aisi-sae	FG10	une
Class20B	aisi-sae		
No 20 B	aisi-sae	Internacional	1
No.20	aisi-sae	100	iso
Suécia	3	China	1
O110	ss	HT100	gb
O110-00	ss		
O110	ss	Itália	1
		G10	uni
Europa	2	Tchéquia	1
EN-GJL-100 Nome próprio da qualidade	din-en	422410	csn
GG-10 Nome próprio da qualidade	din-en		
França	2	América Latina	1
Ft 10 D	afnor	FG100	copant
Ft10	afnor		
Japão	2	Polônia	1
FC10	jis	Z1100	pn
FC100	jis		
Rússia / CEI	2	Áustria	1
SCH10	gost	GG100	onorm
C410	gost	Bélgica	1
		FGG10	nbn
Reino Unido	1	Taiwan	1
100	bs	FC100	cns

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre G10

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	EN-JL1010	10 de set. de 2026